

**Грунтовка «ACLOOR FLOOR PRIMER»
СТО 36144430-018-2025****Описание**

Грунтовка «**ACLOOR FLOOR PRIMER**» представляет собой суспензию пигмента и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

Назначение и применения

Грунтовка применяется для упрочнения поверхности и связывания пыли на пористых минеральных поверхностях перед окрашиванием фасадными красками на органических растворителях или оштукатуриванием при температуре воздуха от -20 °С и до +25 °С. Используется для грунтования поверхности зданий и помещений по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям, эксплуатируемых в открытой атмосфере или внутри помещения. Грунтовка глубоко проникает в поверхность, а за счет пигментирования грунтовка позволяет выравнивать цветовые различия оштукатуренной и ранее окрашенной поверхности. Обеспечивает хорошую адгезию финишным лакокрасочным покрытиям.

Технические характеристики

Цвет покрытия грунтовки	Белый, оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	Однородное покрытие
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2)°С, ч, не более	4
Стойкость к статическому воздействию дистиллированной воды при температуре (20,0±2°С), ч, не менее	24

Подготовка поверхности

Поверхности, подлежащие грунтованию, должны быть очищены от пыли, грязи, брызг, потеков раствора, старого плохо держащегося покрытия, жировых пятен и высолов;

Поврежденные места (сколы, раковины, трещины) выравниваются (шпатлевками на цементной основе);

Поверхность перед нанесением грунтовки должна быть сухая, влажность воздуха не более 80%.

Применение

Грунтовка наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 25 °С методом распыления, кистью или валиком.

Не допускается нанесение при ожидаемом дожде и снегопаде, на влажные или обледенелые поверхности. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. При понижении температуры увеличивается время высыхания покрытия. Фасадные и другие краски (например, эмаль «ACLOOR METALL FINISH») наносятся на грунтовку после полного высыхания, но не раньше, чем через 12 часов после нанесения грунтовки.

Теоретический расход на один слой:	200 - 250 г/м ²
Рекомендуемое количество слоев	1-2

Практический расход краски зависит от толщины слоя, от степени разбавления материала, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.

Безвоздушное распыление

Рекомендуемый разбавитель	уайт-спирит, ортоксилол
Количество разбавителя	до 10 % по массе

Кисть / валик

Рекомендуемый разбавитель	уайт-спирит, ортоксилол
Количество разбавителя	до 5 % по массе

Очистка оборудования

уайт-спирит, ортоксилол

Упаковка и хранение

Транспортирование и хранение грунтовки — по ГОСТ 9980.5.

Грунтовку необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40 °С до плюс 25 °С. Беречь от огня. После хранения при низких температурах выдержать при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

Гарантийный срок грунтовки в герметично закрытой таре изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Во время проведения окрасочных работ, а также после их завершения, необходимо хорошо вентилировать помещение. При работе с грунтовкой необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Грунтовка является умеренно опасным, пожароопасным и взрывоопасным материалом.