



тел/факс (391) 220-96-00, 220-91-11.

Преобразователь ржавчины Промкор ТУ 2388-018-59423693-2014

Описание

Преобразователь ржавчины Промкор -представляет собой состав на основе ортофосфорной кислоты и комплекса преобразователей ржавчины и ингибиторов коррозии.

Назначение и область применения

Преобразователь ржавчины предназначен для обработки крупногабаритных и сложно-профильных изделий из черных металлов, связывания частиц прочно державшегося подверженного коррозии металла толщиной не более 100 мкм.

Преобразователь ржавчины выполняет функцию:

- Стабилизация стальной поверхности - образование нерастворимой пленки химически связанной ржавчины (механический барьер);
- Предотвращение дальнейшей коррозии (окисления);
- Сильнейшее химическое связывание благодаря образованию металлоорганического комплекса.

Технические характеристики

Внешний вид	жидкость зелено-синего цвета
Время высыхания состава при температуре (20±2) °С	не более 8 ч
Расход	150-200 г/м ²

Подготовка поверхности

- очистить поверхность металла от пыли и грязи, рыхлой (отслаивающейся) ржавчины;
- металлическую поверхность обезжирить;

Запрещается использовать для обезжиривания уайт-спирит, сольвент, бензин!

Инструкции по применению

- Перед применением убедиться, что преобразователь хорошо перемешан и однороден по всему объему тарного места;
- Нанести состав на поверхность кистью, валиком или методом распыления.
- Выдержать до высыхания.
- Повторить обработку (при необходимости, количество последующих обработок не ограничено).

- Преобразователь наносится на металлическую поверхность при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Лакокрасочные материалы наносить через 24 часа после обработки металла составом.

Расход 150-200 г/м² в зависимости от способа нанесения и состояния обрабатываемой поверхности.

Упаковка и хранение

Преобразователь ржавчины фасуется в канистры.

Преобразователь необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С. Беречь от огня. После хранения при низких температурах выдержать при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

Гарантийный срок в герметично закрытой таре изготовителя 6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Во время проведения работ, а также после их завершения, необходимо хорошо проветривать помещение. Для предотвращения попадания Преобразователя ржавчины на открытые участки тела, необходимо при выполнении работ использовать индивидуальные средства защиты тела и дыхательных путей. Преобразователь является едким материалом.